



Pittura opaca uniformante per interni ideale per supporti in legno.

Pittura opaca di fondo riempitiva e coprente per supporti in legno, ideale come base per la pitturazione con smalti ad acqua (Boero HP, Torpedo, Magnum). Inodore e carteggiabile con facilità, semplifica l'applicazione delle finiture, migliorando l'aspetto finale del ciclo.

Isolante e uniformante, utilizzabile anche come finitura opaca per interni, permette di coprire agevolmente, normalizzando le asperità superficiali. Buon punto di bianco ed assenza di ingiallimento nel tempo.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	opaco	
COMPOSIZIONE	a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa.	
PESO SPECIFICO	1,35 ± 0,03 g/cm ³ a 20°C	
VISCOSITÀ BROOKFIELD	3000 ± 400 cP	G4 V20 a 20 °C
RESIDUO SECCO	54± 0,5 % p/p	
V.O.C. – C.O.V.	Primer. Valore limite UE (DIR 2004/42/CE) per questo prodotto (cat. G/a): 30 g/L (2010); Il prodotto contiene al massimo 30 g/L di COV.	

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche”

COLORE

Bianco

CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

	ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	secco al tatto: 2 ore per ricopertura: 12 ore
	RESA PRATICA	10÷12 m² /L per mano in funzione dell'assorbimento del supporto
	DILUIZIONE In volume	Pronto all'uso Su legno per migliorare la penetrazione è possibile diluire la prima mano fino al 10% con acqua potabile
	ATTREZZI	pennello, rullo

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: legno, truciolari ecc.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ecc.

Le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura accurata o sabbatura o decapaggio chimico; le vecchie pitture ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate.

VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Pittura opaca di fondo per interni specifica per legno a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa.
RESIDUO SECCO	54 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	1,35 ± 0,03 g/cm³ a 20 °C

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Agitare il prodotto con cura prima dell'uso.

Su legni esotici, particolarmente duri e compatti eseguire delle prove di adesione prima di procedere alla applicazione del ciclo.

Non sovrapplicare con smalti alchidici sintetici a solvente.

Prima di procedere all'applicazione dello smalto ad acqua di finitura, uniformare la superficie carteggiandola.

Gli attrezzi devono essere lavati subito dopo l'applicazione con acqua possibilmente tiepida.

Teme il gelo: conservare e applicare a temperatura non inferiore a 5°C.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev. 0 - Febbraio 2018

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”



Boero Bartolomeo S.p.A.

I - 16121 Genova • Via Macaggi, 19 • Tel. +39 010 5500.1 • Fax +39 010 5500.300 • www.boero.it • sales.boero@boero.it