INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA

SCHEDA TECNICA F58

F58 GT ACRYFILLER HS DARK GREY

Riempitivo acrilico bicomponente a bassa emissione di solventi

A) DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO:

Fondo acrilico a due componenti alto solido e basso contenuto di solvente adatto per lavori nuovi e di riparazione. E' di rapidissimo indurimento e facile da carteggiare. Non assorbe e conferisce alle vernici di finitura una brillantezza uniforme ed elevata. Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di vernice.Il valor limite di VOC, in accordo alla Normativa 2004/42, per questo prodotto appartenente alla sottocategoria IIB(c) è 540 g/l. Il VOC di questo prodotto pronto uso è inferiore ai 540 g/l

B) NOTE TECNICHE

Composizione:	Resine acriliche ossidrilate, pigmenti, cariche minerali e solventi
Peso specifico:	1,54 ± 0,050 kg/l
Colori disponibili:	Grigio Scuro
Dati di sicurezza:	Fare riferimento alla scheda di sicurezza

C) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO :

*Lamiera nuda, lamiera zincata, laminati in poliesteri, legno, stucchi poliestere, ecc.

*Vecchie finiture comprese quelle in acrilico termoplastico e doppio strato.

*Carteggiare con carta abrasiva P180-P220.

*Pulire bene la superficie da trattare con Antisil V09 e assicurarsi che sia asciutta e priva di silicone, cere, grassi e sostanze estranee in genere.

D) AVVERTENZE:

* Rispettare i tempi di appassimento tra una mano e l'altra a secondo della diluizione e della temperatura.
* Per utilizzare il prodotto come isolante diluire al 20% con diluente per fondi acrilici.
* Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 5°C.
* Conservare in luogo fresco ed asciutto.

INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA - I.C.R. S.p.A.
42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 514384 - e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it
Uff. Comm.le Italia: 42124 **Reggio Emilia** - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 231819
International Department: 42124 **Reggio Emilia** - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 513738 -Fax +39 0522 512446
Stabilimento: 42124 **Reggio Emilia** Via M.Gasparini, 7 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 514384
Stabilimento: 26817 **S. Martino in Strada (LO)** - Via del Commercio, 1 - Tel. +39 0371 475313 - Fax +39 0371 475370
CAPITALE SOC. € 557.820,00 – R.E.A. N. 82109 M. R.E. 000534 - Reg. Imprese, COD. FISC. e PART. IVA 00140910357

giu / 2016

F58 GT ACRYFILLER HS DARK GREY — Scheda N F58

E) LAVORAZIONE CON CARTEGGIATURA :

5:1 (12% in peso) catalizzatore C16-C17 potlife > 30' a 20°C.
4:1 (16% in peso) catalizzatore C01-C02 potlife > 30' a 20°C
3:1 (20% in peso) catalizzatore C04 potlife > 30' a 20°C

0-20% con diluente D10-D11
52"-20" DIN 4 mm a 20°C.

1,5-1,8 mm 2-4 bar
2-3 = 160-240 micron

3h a 20°C.
20-30' a 60°C.

9-12' a 1 mt.

P320-P400

P600-P1000

F) PULIZIA DEGLI ATTREZZI :

* Con diluente nitro o da lavaggio.

G) PROSECUZIONE DELLA LAVORAZIONE :

Smalti di finitura bicomponenti
Smalti doppio strato a solvente
Smalti doppio strato ad acqua

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualita' del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilita' sui risultati ottenuti.

INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA - I.C.R. S.p.A.
42124 Reggio Emilia - Via M. Gasparini, 7 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 514384 - e-mail: icr@icrsprint.it - www.icrsprint.it
Uff. Comm.le Italia: 42124 **Reggio Emilia** - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 231819
International Department: 42124 **Reggio Emilia** - Via Neviani, 5 - Tel. +39 0522 513738 -Fax +39 0522 512446
Stabilimento: 42124 **Reggio Emilia** Via M.Gasparini, 7 - Tel. +39 0522 517803 - Fax +39 0522 514384
Stabilimento: 26817 **S. Martino in Strada (LO)** - Via del Commercio, 1 - Tel. +39 0371 475313 - Fax +39 0371 475370
CAPITALE SOC. € 557.820,00 – R.E.A. N. 82109 M. R.E. 000534 - Reg. Imprese, COD. FISC. e PART. IVA 00140910357