



H89 VANITY 1G MATT CLEAR

Trasparente 2K opaco 1G

Trasparente acrilico bicomponente opaco 1 gloss, specifico per cicli a doppio strato per la verniciatura completa dell'automobile, ove sia richiesta la "finitura opaca perfetta", ovvero senza macchia, resistente al graffio e gradevole al tatto.

Ottima l'adesione su basi opache sia ad acqua che a solvente, facile nell'applicazione e ottima la resistenza agli agenti atmosferici. Opacità della finitura 1 gloss.

Prodotto classificato come "Finitura Speciale" con VOC = 612 g/l, e conforme alla CE 2004/42. 2004/42/IIB(e)(840)612.

B) NOTE TECNICHE

Composizione:	Resine acriliche ossidrilate
Peso specifico:	0,965 ± 0,03
Colori disponibili:	Trasparente incolore
Dati di sicurezza:	Fare riferimento alla scheda di sicurezza

C) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO :



* Base opaca per doppio strato a solvente

* Base opaca per doppio strato ad acqua

D) AVVERTENZE:

- * Le vernici acriliche a due componenti temono l'umidità.
- * Rispettare la corretta diluizione.
- * Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 5°C.
- * Conservare in luogo fresco ed asciutto.



H89 VANITY 1G MATT CLEAR

Scheda N

H89

E) LAVORAZIONE :



5:1 catalizzatore C89 potlife > 60' a 20°C.



5-10 % con diluente D10-D11
18-19" DIN 4 mm a 20°C.



1,2-1,3 mm 3-3,5 bar
1-2 = 45-55 micron secchi



10'-15' di appassimento a secondo della temperatura



15 h a 20°C.
30' a 60°C.



F) PULIZIA DEGLI ATTREZZI :

Con diluente per poliuretanic.

G) PROSECUZIONE DELLA LAVORAZIONE :

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualita' del prodotto.
Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilita' sui risultati ottenuti.