



# Durum satinato

COD.106/...

Smalto antiruggine sintetico a finitura satinata con ottime proprietà anticorrosive e decorative.

Si distingue per la facilità di applicazione, essendo leggermente tixotropico “non gocciola e non cola” e per le caratteristiche di resistenza e durata nel tempo.

E' caratterizzato da buona dilatazione e da un aspetto estetico di grande pregio.

E' particolarmente indicato per la pitturazione di supporti interni ed esterni: verniciatura di porte, mobili, finestre, infissi, ringhiere etc.

## CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO	Satinato	
COMPOSIZIONE	legante a base di resine alchido uretaniche	
PESO SPECIFICO	1,30 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>	a 20 °C
VISCOSITÀ BROOKFIELD	2000 ± 1000 cP	G3 V10 a 20 °C
RESIDUO SECCO	67,0 ± 0,5 % p/p	
BRILLANTEZZA	45 ± 5	a 60°

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche”

## COLORE

Bianco, nero e tinte di cartella

TINTEGGIABILE CON:



SISTEMI TINTOMETRICI



Coloranti



Universali



Tinte forti di cartella

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE

ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	fuori polvere: 2 ore per ricopertura: 24 ore completa : > 48 ore
RESA PRATICA	11-12 m <sup>2</sup> /L per mano in funzione del supporto
DILUIZIONE In volume	applicazione a pennello, rullo: 3-5% con diluente 700 o 900 applicazione a spruzzo: 10% con diluente 703
ATTREZZI	pennello, rullo spruzzo.

## SISTEMA APPLICATIVO

**SUPPORTI:** ferro esente da calamina e ruggine non aderente, legno.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** il supporto deve essere sano, asciutto, pulito e coerente, esente da tracce di sporco, grasso, ecc. de

Le vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura accurata o sabbiatura o decapaggio chimico; le vecchie pitture ancora in buono stato devono essere pulite, sgrassate e carteggiate o spazzolate.

	FERRO NUOVO	LEGNO NUOVO	SUPPORTI GIÀ VERNICIATI (con pitture ben ancorate)
FONDO	DURUM SATINATO 1 mano	BIOFER o CASABELLA 1 mano	-
FINITURA	DURUM SATINATO 2 mani	DURUM SATINATO 2 mani	DURUM SATINATO 2 mani

In caso di condizioni ambientali molto severe si consiglia l'applicazione preventiva di una mano di Biofer.

## VOCE DI CAPITOLATO (per appalti e preventivi)

CARATTERISTICHE GENERALI	Smalto antiruggine sintetico per finiture satinato con buone proprietà anticorrosive e decorative: a base di resine alchido uretaniche
RESIDUO SECCO	67,0 ± 0,5 % p/p
PESO SPECIFICO	1,30 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C

## NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società.

Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».

CQ Rev.2  
Settembre 2006

**"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"**



BOERO BARTOLOMEO S.p.a.  
I - 16121 Genova - Via Macaggi, 19 - Tel. 010 5500.1 - fax 010 5500.300  
<http://www.boero.it> - E-mail: [boero@boero.it](mailto:boero@boero.it)