

F91 2K HS PRIMER

Fondo acrilico bicomponente a bassa emissione di solventi

A) DESCRIZIONE E CAMPO D'IMPIEGO:

Fondo acrilico a due componenti alto solido e basso contenuto di solvente adatto per lavori nuovi e di riparazione. E' di rapidissimo indurimento e facile da carteggiare. Non assorbe e conferisce alle vernici di finitura una brillantezza uniforme ed elevata. Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di vernice. Il valor limite di VOC, in accordo alla Normativa 2004/42, per questo prodotto appartenente alla sottocategoria IIB(c) è 540 g/l. Il VOC di questo prodotto pronto uso è inferiore ai 540 g/l

B) NOTE TECNICHE

Composizione:	Resine acriliche ossidrilate, pigmenti, cariche minerali e solventi
Peso specifico:	1,6 ± 0,1
Colori disponibili:	Grigio Scuro
Dati di sicurezza:	Fare riferimento alla scheda di sicurezza

C) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO :



*Lamiera, lamiera zincata, laminati in poliesteri, legno, stucchi poliestere, ecc.

*Vecchie finiture comprese quelle in acrilico termoplastico e doppio strato.



*Carteggiare con carta abrasiva P180-P220.

*Pulire bene la superficie da trattare con Antisil V09 e assicurarsi che sia asciutta e priva di silicone, cere, grassi e sostanze estranee in genere.

D) AVVERTENZE:

- * Rispettare i tempi di appassimento tra una mano e l'altra a secondo della diluizione e della temperatura.
- * Per utilizzare il prodotto come isolante diluire al 20% con diluente per fondi acrilici.
- * Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a 5°C.
- * Conservare in luogo fresco ed asciutto.

F91 2K HS PRIMER
Scheda N
F91
E) LAVORAZIONE CON CARTEGGIATURA :

5:1 (12% in peso) catalizzatore C90 potlife > 30' a 20 °C.

**0-20% con diluente D10-D11
52"-20" DIN 4 mm a 20 °C.**

**1,5-1,8 mm 2-4 bar
2-3 = 160-240 micron**

**3h a 20 °C.
20-30' a 60 °C.**

9-12' a 1 mt.

P320-P400

P600-P1000
F) PULIZIA DEGLI ATTREZZI :

* Con diluente nitro o da lavaggio.

G) PROSECUZIONE DELLA LAVORAZIONE :
**Smalti di finitura bicomponenti
Smalti doppio strato a solvente
Smalti doppio strato ad acqua**

Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sono conformi a quanto risulta dalle nostre esperienze. Noi assicuriamo la perfetta qualità del prodotto. Tuttavia, non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo nessuna responsabilità sui risultati ottenuti.